


## ▲ CARACTERÍSTICAS

- Para formulários e aplicações de impressão offset geral
- Paper Offset (92 ISO Brightness/140CIE Whiteness)


## ▲ APLICAÇÃO



Livros



Cadernos



Manual de instruções

Propriedade	Unidades	Método de ensaio	Peso base (BAIXA GRAMATURA)												
Gramaturas	g/m <sup>2</sup> (±4)	ISO 536	56	60	70	75	80	90	95	100	105	110	120	140	150
Espessura	µm (±4)	ISO 534	74	78	92	97	102	110	115	122	127	130	142	165	175
Lisura	s (±10)	ISO 5627	35	35	35	35	30	30	30	30	30	30	30	25	25
Humidade	% (±1.5)	ISO 287	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Alvura	% (±1.5)	ISO 2470	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Opacidade	% (±3)	ISO 2471	86	88	92	93	94	95	95	96	96	97	98	98	98
Wax Pick	A (±2)	T459	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14

Propriedade	Unidades	Método de ensaio	Peso base (ALTA GRAMATURA)												
Gramaturas	g/m <sup>2</sup> (±4)	ISO 536	170	180	185	190	200	210	220	230	240	250	270	300	350
Espessura	µm (±4)	ISO 534	200	220	225	230	240	250	263	275	288	300	325	360	405
Lisura	s (±10)	ISO 5627	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20
Humidade	% (±1.5)	ISO 287	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Alvura	% (±1.5)	ISO 2470	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Opacidade	% (±3)	ISO 2471	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Wax Pick	A (±2)	T459	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

