

WHITE KRAFT PAPER

▲ CARACTERÍSTICAS (REVESTIDO)

- 84 - 87% Alvura - ISO Brightness
- Um lado levemente revestido
- Excelente printabilidade

▲ CARACTERÍSTICAS (NÃO REVESTIDO)

- 87 - 88% Alvura - ISO Brightness
- Três tipos: Regular, High White, livre de alvejantes
- Maquinabilidade e convertibilidade premium
- Excelente resistência e desempenho na impressão
- OBA FREE - Livre de alvejante desenvolvido para contato com alimentos

▲ VISÃO GERAL

Métodos de impressão	Flexografia Offset Rotogravura
----------------------	--------------------------------------

▲ APLICAÇÃO



White Kraft Revestido

Propriedade	Unidades	Método	Especificações					
Gramaturas	g/m ²	ISO 536	80±3	90±3	100±3	120±3	135±3	145±3
Espessura	µm	ISO 534	86±4	97±4	105±4	128±4	144±4	154±4
Alvura	%	ISO 2470/1	86±1.5	86±1.5	86±1.5	86±1.5	86±1.5	86±1.5
Rugosidade	µm	ISO 8791/4	≤2.8	≤2.8	≤2.7	≤2.7	≤3.2	≤3.2
Força de rotura	kPa	ISO 2758	≥230	≥260	≥300	≥330	≥330	≥330

White Kraft Não Revestido

Propriedade	Unidades	Método	Especificações			
Gramaturas	g/m ²	ISO 536	80±4	100±4	110±4	120±4
Espessura	µm	ISO 534	98±4	121±4	135±4	146±4
Alvura	%	ISO 2470/1	87±2	87±2	87±2	87±2
Rugosidade	µm	ISO 8791/4	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5
Força de rotura	kPa	ISO 2758	≥260	≥280	≥330	≥360

